



Skirtas apdoroti tankius, silpnai įgeriančius pagrindus prieš juos glaistant ir tinkuojant

- Sudėtyje yra kvarco grūdelių
- Stiprina pagrindo paviršių
- Didina dangų sukibimą su pagrindu
- Atsparus šarmams
- Ekologiškai švarus

Paskirtis

Betono kontaktinis gruntas Ekofleks GL23 yra skirtas tankiems, silpnai įgeriantiems pagrindams gruntuoti prieš juos glaistant ir prieš padengiant plonasluoksniu tinku. Sudėtyje yra kvarco užpildo, kurio vidutinė grūdelių frakcija siekia 0,5 mm. Naudojamas sienų, grindų ir lubų paviršiams apdoroti patalpų viduje. Atliekant lauko darbus, naudojamas ant visų švarių mineralinių sienų ir lubų pagrindų. Puikiai sukimba beveik su visais statybiniais pagrindais. Pasižymi atsparumu šarminiam poveikiui. Palengvina darbus.

Naudojimo instrukcija

Paviršius turi būti tvirtas, nepažeistas. Netvirtus apkrovos neatlaikančius sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu. Paviršių reikia išdžiovinti, nuvalyti dulkes ir nešvarumus, mažinančius sukibimą su pagrindu ir įgertį (riebalus, alyvą, vašką, bitumą ir t. t.). Biologinės korozijos (biologinių darinių, mikroorganizmų sankaupų) atveju paviršių nuvalyti metaliniu šepečiu ir apdoroti antibakterine priemone. Gruntu negalima dengti užšalusių paviršių! Prieš naudojant gruntą EKOFLEKS GL23 jį reikia kruopščiai išmaišyti. Dengti teptuku arba voleliu. Ant labai įgeriančio paviršiaus gruntą tepti dviem sluoksniais. Kito etapo darbus pradėti tik gruntui pilnai išdžiūvus. Užbaigus darbus įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu. Išdžiūvusį gruntą galima pašalinti organiniu tirpikliu.

Naudojimo ir laikymo sąlygos

Darbus atlikti, kai pagrindo temperatūra yra nuo +5 °C iki +35 °C. Laikyti originalioje pakuotėje, patalpose, kuriose vyraujanti temperatūra yra nuo +5 °C iki +30 °C. Transportavimo metu saugoti nuo užšalimo. Laikymo trukmė – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Šalinimo instrukcija

Grunto nepilti į kanalizaciją, neleisti pateikti į nutekamuosius vandenis. Plastikinę pakuotę rekomenduojama šalinti į specialius plastikui skirtus konteinerius. Išdžiūvę grunto likučiai gali būti šalinami kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Saugumo priemonės

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus produkto į akis nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis pagalbos į gydytoją.

GL23 EKOFLEKS - BetonKontakt - Betono kontaktinis gruntas

Techninės detalės	
Sudėtis	polimero vandeninė dispersija, modifikuojantys priedai, mineraliniai užpildai
Struktūra	šiurkšti, grūdėta. Grūdelių frakcijos iki 0,5 mm
Spalva	rausva
Oro ir pagrindo temperatūra	nuo +5 0C iki +35 0C
Džiūvimo trukmė	nuo 12 iki 18 val.
Išėiga	nuo 0,2 iki 0,45 kg/m2, priklausomai nuo pagrindo porėtumo
Tinkamumo terminas	12 mėnesių