AL61 EKOFLEKS - Silikat-Silikonputz - "akmenukų" faktūros silikatinis silikoninis tinkas.

Akmenukų faktūros silikatinis silikoninis tinkas.
Pastatų vidaus ir išorės apdailos darbams.

- Laidus garams ir hidrofobinis
- Gerai sukimba su pagrindu
- Atsparus plovimui ir atmosferos veiksnių poveikiui
- Atsparus mechaniniam poveikiui
- Ekologiškai saugus

Paskirtis

Silikatinis silikoninis tinkas Ekofleks AL67 yra skirtas pastatų vidaus ir išorės dekoratyvinei apdailai. Naudojamas ant visų lygių mineralinių (betono, dujų betono, keramzitbetonio, tinkuotų, gipso pagrindų, gipskartonio, medžio drožlių plokščių ir t.t.). Ypač veiksmingas naudoti fasadų šiltinimo sistemose.

Naudojimo instrukcija

Paviršius turi būti lygus, sausas ir švarus, be riebalų, alyvos, vaško ir kitokių sukibimą mažinančių medžiagų dėmių, be akivaizdžių pažeidimų, įtrūkimų ir kitų defektų. Senų dažų sluoksnių likučius pašalinti. Gipso pagrindus, gipskartonio, medžio drožlių plokštes apdoroti gruntu Ekofleks GL25. Senus porėtus paviršius apdoroti gruntu Ekofleks GL27. Grybelio arba pelėsio pažeistas vietas apdoroti antibakteriniu gruntu Ekofleks GL29. Prieš dengiant dekoratyvinį gruntą paviršių padengti tam skirtu dažančiu gruntu Ekofleks GL33. Dekoratyvinis tinkas dengiamas tik pilnai išdžiūvus gruntui GL33. Prieš naudojant, dekoratyvinį tinką Ekofleks AL67 reikia kruopščiai išmaišyti, kol bus gauta vienalytė masė. Atsižvelgus į naudojimo sąlygas, mišinio konsistenciją galima keisti pridėjus šiek tiek švaraus vandens ir dar kartą kruopščiai išmaišius. Dekoratyvinis tinkas dengiamas ant paruošto pagrindo lygia nerūdijančia mentele, 60 laipsnių kampu. Sluoksnio storis turi atitikti grūdelių dydį. Tinko perteklių nuimti ir išmaišyti kibire. Paviršius užtrinamas plastikine mentele, po to, kai medžiaga nebelimpa prie įrankių. Faktūra suteikiama apskritiminiais mentelės judesiais. Dekoratyvinis tinkas dengiamas „šlapias ant šlapio“ būdu, neleidžiant išdžiūti užtrintam paviršiui prieš padengiant tolesnį sluoksnį. Vienoje plokštumoje darbus atlikti be pertraukos. Vykdant darbus džiūvantį tinką reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir stipraus vėjo poveikio. Netinka naudoti surūdiję įrankiai ir indai. Tinko negalima maišyti su kitais tinkais ir dažais. Užbaigus darbus įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu. Išdžiūvusį tinką galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

Naudojimo ir laikymo sąlygos

Darbus atlikti, kai pagrindo temperatūra yra nuo +5 ^{0}C iki +35 ^{0}C. Laikyti originalioje pakuotėje, patalpose, kuriose vyraujanti temperatūra yra nuo +5 ^{0}C iki +35 ^{0}C. Transportavimo metu saugoti nuo užšalimo. Laikymo trukmė – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Šalinimo instrukcija

Grunto nepilti į kanalizaciją, neleisti pateikti į nutekamuosius vandenis. Plastikinę pakuotę rekomenduojama šalinti į specialius plastikui skirtus konteinerius. Išdžiūvę grunto likučiai gali būti šalinami kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Saugumo priemonės

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus produkto į akis nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis pagalbos į gydytoją.

AL61 EKOFLEKS - Silikat-Silikonputz - "akmenukų" faktūros silikatinis silikoninis tinkas.

Techninės detalės	
Sudėtis:	polimero vandeninė dispersija, modifikuojantys priedai, mineraliniai užpildai
Koregavimo laikas:	maždd. 20 min.
Spalva:	180 atspalvių
Darbams atlikti tinkama pagrindo ir oro temperatūra:	nuo +5 0C iki +35 0C
Džiūvimo trukmė:	nuo 12 iki 36 val.
Išeiga:* 1,5 mm frakcija 2,0 mm frakcija 3,0 mm frakcija	nuo 2,4 iki 2,7 kg/m2 nuo 2,7 iki 3,0 kg/m2 nuo 3,7 iki 4,0 kg/m2
Tinkamumo terminas:	12 mėnesių
Pakuotė:	25 kg