

AL61 EKOFLEKS - Silikat-Silikonputz - silikāta-silikona dekoratīvais apmetums ar faktūru



Silikāta - silikona apmetums ar "akmentiņu" faktūru. Paredzēts ēku dekoratīvai apdarei iekštelpās un ārpusē.

- Tvaika caurlaidīgs un hidrofobs
- Laba adhēzija pie pamatnēm
- Izturīgs pret mazgāšanu un atmosfēras iedarbību
- Izturīgs pret mehānisko iedarbību

Pielietošana

Silikāta - silikona apmetums EKOFLEKS AL61 paredzēts dekoratīvai apdarei ēku ārpusē un iekšpusē. Tiek pielietots uz visām līdzenajām, minerālajām virsmām, tādām kā betons, putubetons, keramzītbetons, apmetas virsmas, ģipsis, ģipškartona plāksnes, skaidu plāksnes utt.. Īpaši efektīvs pielietojot fasāžu siltināšanas sistēmās.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt līdzenai, sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem adhēziju mazinošiem traipiem, kā arī bez redzamiem bojājumiem, iedobumiem vai iespaidumiem. Veco krāsu kārtu atlikumi ir jānotīra. Ģipša virsmas, ģipša plāksnes un skaidu plāksnes jāapstrādā ar grunti EKOFLEKS GL25. Vecas un porainas virsmas vispirms tiek nogruntētas ar grunti EKOFLEKS GL27. Gadījumā, ja ir parādījušies sēnīte vai pelējums, bojātās vietas apstrādāt ar antibakteriālo grunti. Pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas virsma ir jānogruntē ar gruntskrāsu zem dekoratīvā apmetuma EKOFLEKS GL33. Dekoratīvo apmetumu drīkst klāt uz virsmas tikai pēc pilnīgas EKOFLEKS GL33 nožūšanas. Pirms lietošanas dekoratīvais apmetums EKOFLEKS AL61 ir kārtīgi jāsamaisa, līdz iegūstat viendabīgu masu. Atkarībā no lietošanas apstākļiem maisījuma konsistenci var mainīt, pielejot nelielu daudzumu tīra ūdens un atkārtoti kārtīgi samaisot. Dekoratīvais apmetums tiek uzklāts uz sagatavotām virsmām ar gludu, nerūsējošu rīvdēli, 60° leņķī. Kārtas biezumam ir jāatbilst grauda lielumam. Apmetuma atlikumi ir jānoņem un jāsauc spainī. Kad apmetums vairs nelīp pie instrumenta, virsma jāpīrīvē ar plastmasas rīvdēli. Faktūra tiek veidota ar aplūveida rīvdēļa kustībām. Dekoratīvais apmetums ir jāuzklāj pēc metodes "mitrs pa mitru", nepieļaujot norīvētās virsmas nožūšanu pirms kārtējās kārtas uzklāšanas. Darbi pie vienas virsmas jāveic nepārtraukti. Darbu veikšanas un materiāla nožūšanas laikā apmesto virsmu pasargāt no tiešo saules staru, lietus un stipra vēja iedarbības. Nav pieļaujams lietot sarūsējušus instrumentus un taru. Materiālu nedrīkst sajaukt ar citiem dekoratīvajiem apmetumiem un krāsām. Instrumenti ir jānomazgā ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Sacietējušo dekoratīvo apmetumu var notīrīt tikai mehāniski.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +30°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

AL61 EKOFLEKS - Silikat-Silikonputz - silikāta-silikona dekoratīvais apmetums ar faktūru

| Tehniskie dati | |
|--|---|
| Sastāvs: | Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas, minerālie aizpildītāji |
| Krāsa: | 180 krāsu toņi |
| Korekcijas laiks: | ap 20 minūtēm |
| Pamatnes un gaisa temperatūra: | no +5°C līdz +35°C |
| Nožūšanas laiks: | no 12 līdz 36 stundām |
| Patēriņš: 1,5mm 2,0mm 3,0mm | no 2,4 līdz 2,7 kg/m ² no 2,7 līdz 3,0 kg/m ² no 3,7 līdz 4,0 kg/m ² |
| Derīguma termiņš: | 12 mēneši |
| Iepakojums: | 25 kg |
| * Patēriņš atkarīgs no virsmas līdzenuma un apmešanas iemaņām | |
| Ražots Latvijā | Ražots Latvijā |