EL17 EKOFLEKS - Ūdensdispersijas krāsa SemiMatt

Pusmatēta krāsa ar augstu segtspēju un aizpildīšanas spēju. Izturīga pret mazgāšanu.

- Augsta segtspēja
- Izturīga pret sārmu iedarbību
- Tvaikcaurlaidīga
- Laba adhēzija pie pamatnēm
- Ekoloģiski tīra

Pielietošana

Paredzēta krāsošanai iekštelpās. Izveido pusmatētu, kvalitatīvu virsmu, noturīgu pret mazgāšanu. Īpaši rekomendējama iekštelpu sienu un griestu krāsošanai, kuras tiek pakļautas augstām ekspluatācijas slodzēm. Tiek lietota gan jaunām virsmām, gan remontējot vecās. Ar ūdeni šķīdināma tiksotropa krāsa. Nekavē ūdens tvaika difūziju, t.i., ļauj sienai "elpot" un laist mitrumu uz āru. Piemīt laba segtspēja un laba adhēzija pie visa veida virsmām. Vienkārši lietojama. Izturīga pret sārmu iedarbību. Krāsas tonis – balts (baltuma pakāpe ne mazāk par 93%). Krāsu var tonēt ar pigmentiem. Lai izvairītos no iespējamās krāsu atšķirības, patstāvīgi testējot, jātonē uzreiz viss nepieciešamais materiāla daudzums, sajaucot atsevišķas produktu tonētas partijas savā starpā. Nav paredzēta metāla krāsošanai.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem materiālu adhēziju mazinošiem traipiem, kā arī bez redzamiem bojājumiem. Iepriekš krāsotās virsmas vispirms attīrīt no vecā nolupušā seguma un ar smilšpapīru noslīpēt līdz matētai un rūpīgi attīrīt. Bioloģiskās korozijas gadījumā uzaugusī virskārta vai mikroorganismi ir jānotīra ar metāla birsti un jāapstrādā virsma ar antibakteriālo līdzekli atbilstoši instrukcijai. Sagatavot virsmu krāsošanai, nogruntējot to ar grunti EKOFLEKS GL25. Koka virsmas krāsot iepriekš apstrādājot ar atbilstošo grunti. Pirms lietošanas produktu EKOFLEKS EL17 ir nepieciešams kārtīgi samaisīt. Uzklājot krāsu EKOFLEKSE L17, nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni, bet ne vairāk kā par 5 %. Uzklāt ar otu, veltni vai krāsas smidzinātāju. Lai izvairītos no atsevišķu apstrādāto virsmu vietu savienojošo līniju redzamības, produkts ir jāuzklāj vienā piegājienā ar metodi "mitrs pa mitru". Pie temperatūras +20°C un relatīva gaisa mitruma 65% virsma jau pēc 2-3 stundām ir sausa un gatava nākamā slāņa uzklāšanai. Pārklājums ir pilnīgi sauss un gatavs izturēt slodzi apmēram pēc 72 stundām. Šis laiks pieaug pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma. Instrumenti ir jānomazgā uzreiz pēc darbu veikšanas un krāsas izžūšanas, ar organisku šķīdinātāju.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie virsmas temperatūras no +5^{0}C līdz +35^{0}C.Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5^{0}C līdz +30^{0}C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš – 12 mēneši no izgatavošanas datuma.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros,. Pēc izžūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

EL17 EKOFLEKS - Ūdensdispersijas krāsa SemiMatt

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas,minerālie aizpildītāji
Krāsa:	Balta
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5^{0}C līdz +35^{0}C
Nožūšanas laiks:	no 3 līdz 5 stundas
Patēriņš:	no 0,2 līdz 0,3 L/m2 uz divām kārtām, atkarībā no virsmas
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	5L; 10L.
Ražots Latvijā	