

CL132 EKOFLEKS - Штукатурка декоративная с фактурой "короед"



Минеральная тонкослойная штукатурка с фактурой «короед» для декоративной отделки внутри и снаружи зданий.

- Хорошая адгезия к основаниям
- Устойчива к атмосферным воздействиям
- Паропроницаемая
- Экологически чистая

Область применения

Минеральная штукатурка EKOFLEKS CL132 предназначена для наружной и внутренней декоративной отделки. Применяется на всех ровных минеральных основаниях, таких как: бетон, пенобетон, керамзитобетон, оштукатуренные основания, гипс, гипсокартонные плиты, древесностружечные плиты и т.д. Особенно эффективна при применении в составе скрепленных систем утепления. Обладает сопротивлением к щелочному воздействию.

Инструкция по использованию

Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой, без пятен жира, масел, воска и других, уменьшающих адгезию, материалов, а так же, без видимых разрушений, впадин и углублений. Старые остатки малярных слоев необходимо удалить. Гипсовые основания, гипсокартонные плиты, древесностружечные плиты необходимо предварительно обработать грунтом EKOFLEKS GL25. Старые и пористые поверхности предварительно грунтуются грунтом EKOFLEKS GL27. В случае наличия грибка или плесени пораженные места обработать антибактериальным грунтом. Перед нанесением декоративной штукатурки, поверхность прогрунтовать грунтовой краской под декоративную штукатурку EKOFLEKS GL33. Декоративная штукатурка наносится только после полного высыхания EKOFLEKS GL33. 25 кг сухой минеральной штукатурки смешивают с 6,5 литрами воды до получения однородной массы. По истечении 10-20 минут полученный раствор ещё раз перемешивают. Приготовленный раствор нужно использовать в течении двух часов. Декоративная штукатурка наносится на подготовленное основание при помощи гладкой нержавеющей терки под углом 60 градусов. Толщина слоя должна соответствовать размеру зёрен. Излишки штукатурки снимаются и перемешиваются в ведре. Поверхность затирается пластиковой тёркой, после того, как материал перестает прилипать к инструменту. Фактура формируется круговым движением тёрки. Декоративную штукатурку нужно накладывать методом «мокрое на мокрое», не допуская высыхания затертой поверхности до нанесения очередной. Работы на одной плоскости следует выполнять непрерывно. Во время работ и высыхания материала, оштукатуренную поверхность необходимо защитить от воздействия прямых солнечных лучей, воздействия дождя и сильного ветра. Не допускается использование ржавого инструмента и емкостей. Материал нельзя смешивать с другими штукатурками и красками. Инструмент промыть водой сразу после выполнения работ. Затвердевшую штукатурку можно удалить только механическим путем.

Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +30°C. При хранении оберегать от сырости, начатые упаковки хранить плотно закрытыми. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Остатки материала смешанные с водой после затвердения могут быть утилизированы как строительные

CL132 ЕКОFLEKS - Штукатурка декоративная с фактурой "короед"

отходы.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

Технические данные	
Состав:	Полимерцементная смесь, модифицирующие добавки
Пропорции:	6,5 литров воды на 25 кг
Время коррекции:	не менее 20 минут
Время годности раствора:	не менее 120 минут
Температура воздуха и основания:	от +5°C до +30°C
Адгезия к бетону	> 0,4 N/мм ²
Расход в зависимости от размера зерна: 2,00 мм 3,00 мм	от 3,3 до 3,5 кг/м ² от 3,8 до 4,0 кг/м ²
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	25 кг

*все данные указаны при температуре воздуха 20С0 и относительной влажности воздуха 60%.

Произведено в ЕС