

CL111 EKOFLEKS - Клеящий раствор для полистирола



Специальный клей для наклейки твердых полистирольных плит в теплоизолирующих системах.

- Хорошая адгезия к основаниям
- Устойчив к атмосферным воздействиям
- Паропроницаемый
- Экологически чистый

Область применения

Специальный клей для наклейки твёрдых полистирольных плит снаружи и внутри объекта в теплоизолирующих системах. Клей водоустойчив и морозоустойчив, имеет хорошую паропроницаемость. Пригоден для всех минеральных оснований, например: кирпичная кладка, штукатурка, бетон.

Инструкция по использованию

Подготовительные работы. Поверхность должна быть прочная и без повреждений. Отслаивающиеся слои, которые не выдерживают нагрузки необходимо полностью очистить от поверхности механическим путем. Поверхность следует высушить и очистить от пыли и загрязнений, которые ухудшают адгезию к основанию. При биологической коррозии, поверхностные образования растительности или микроорганизмов необходимо удалить при помощи проволочной щетки и обработать поверхность антибактериальным средством Ekofleks GL29, согласно инструкции. При необходимости подготовленную поверхность грунтовать грунтом Ekofleks GL25 или Ekofleks GL27. После обработки грунтованная поверхность должна быть чистой, крепкой и не рыхлой. 25 кг сухой клеевой смеси смешать с 6,0 литрами воды до получения однородной массы. По истечению 5-10 минут (время необходимое для растворения синтетических компонентов) еще раз перемешать массу. Приклейка плит. Поверхность полистирольной плиты следует прошпаклевать тонким слоем клея, хорошо втирая клей в его поверхность. Клеящий раствор наносят по периметру листа, а в центр листа наносят несколько порций клея размером с ладонь и прижимают к поверхности стены, слегка пристукивая лист. Если поверхность стены ровная, то клей наносится на всю поверхность листа зубчатым шпателем 10x10x10 мм. Приклейка полистирольных плит ведется снизу вверх. Листы полистирола клеят плотно и без промежутков, для того чтобы клей не проникал в стыки между листами. Особенное внимание стоит уделить полному прилипанию краев листов к поверхности. Листы полистирола крепятся дюбелями к стене не раньше, чем через 24 часа после окончания приклейки их к основанию. В случае прикрепления полистирольных плит дюбелями сразу после приклейки их к основанию, плиты могут деформироваться и отклеиться. Работы следует проводить при температуре воздуха от +5C° до +30C°. Средний расход 4,5 кг/м².

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке. Беречь от влаги. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Остатки материала смешать с водой и после их затвердения, утилизировать как строительный мусор.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

CL111 ЕКОFLEKS - Клеящий раствор для полистирола

Технические данные	
Состав:	Полимерцементная смесь, модифицирующие добавки
Пропорции:	6,0 л воды на 25 кг CL111
Время коррекции не менее:	15 минут
Время использования готового раствора не менее:	120 минут
Температура воздуха и основания:	от +5°C до +35°C
Адгезия: к бетону к полистиролу	> 0,5 N/мм2 > 0,1 N/мм2 (или разрыв по материалу)
Расход:	~ 4,5 кг/м2
Срок годности с момента изготовления:	12 месяцев
Упаковка:	25кг
* все технические параметры указаны при температуре воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 60%.	
Произведено в ЕС	