CL112 EKOFLEKS - Клеящий раствор для каменной ваты

Специальный клей для наклейки твердых плит минеральной ваты в теплоизолирующих системах.

- Хорощая адгезия к основаниям
- Устойчив к атмосферным воздействиям
- Паропроницаемый
- Экологически чистый

Область применения

Специальный клей для наклейки твёрдых плит минеральной ваты снаружи и внутри объекта в теплоизолирующих системах. Клей водоустойчив и морозоустойчив, имеет хорошую паропроницаемость. Пригоден для всех минеральных оснований, например: кирпичная кладка, штукатурка, бетон.

Инструкцияя по использованию

Подготовительные работы. Поверхность должна быть прочная и без повреждений. Отслаивающиеся слои, которые не выдерживают нагрузки необходимо полностью очистить от поверхности механическим путем. Поверхность следует высушить и очистить от пыли и загрязнений, которые ухудшают адгезию к основанию. При биологической коррозии, поверхностные образования растительности или микроорганизмов необходимо удалить при помощи проволочной щетки и обработать поверхность антибактериальным средством Ekofleks GL29, согласно инструкции. При необходимости подготовленную поверхность загрунтовать грунтом Ekofleks GL25 или Ekofleks GL27. После обработки загрунтованная поверхность должна быть чистой, крепкой и не рыхлой. 25 кг сухой клеевой смеси Ekofleks CL112 смешать с 5,5 литрами воды до получения однородной массы. По истечению 5-10 минут еще раз перемешать массу. Приклейка плит. Поверхность плиты минеральной ваты следует прошпаклевать тонким слоем клея, хорошо втирая клей в его поверхность. Клеящий раствор наносят по периметру плиты, а в центр плиты наносят несколько порций клея размером с ладонь и прижимают к поверхности стены, слегка пристукивая плиту. Если поверхность стены ровная, то клей наносится на всю поверхность плиты зубчатым шпателем 10x10x10 мм. Приклейка плит ведется снизу вверх. Плиты минеральной ваты клеят плотно и без промежутков, для того чтобы клей не проникал в стыки между плитами. Особенное внимание стоит уделить полному прилипанию краев плит к поверхности. Плиты минеральной ваты крепятся дюбелями к стене не раньше, чем через 24 часа после окончания приклейки их к основанию. В случае прикрепления плит дюбелями сразу после приклейки их к основанию, плиты могут деформироваться и отклеиться.Работы следует проводить при температуре воздуха от +5°С до +3°С. Средний расход 4,5 кг/м2.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке. Беречь от влаги. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Остатки материала смешать с водой и после их затвердения, утилизировать как строительный мусор.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

CL112 EKOFLEKS - Клеящий раствор для каменной ваты

Технические данные	
Состав:	Полимерцементная смесь, модифицирующие добавки
Пропорции:	5,5 л воды на 25 кг CL112
Время коррекции не менее:	15 минут
Время использования готового раствора не менее:	120 минут
Температура воздуха и основания:	от +5^{0}C до +35^{0}C
Адгезия: к бетону к вате	 > 0,5 N/мм2 > 0,1 N/мм2 (или разрыв по материалу)
Расход:	~ 4,5 кг/м2
Срок годности с момента изготовления:	12 месяцев
Упаковка:	25кг
* все технические параметры указаны при температуре воздуха +20^{0}C и относительной влажности воздуха 60%.	
Произведено в ЕС	