EL17 EKOFLEKS - Краска вододисперсионная SemiMatt

Полуматовая краска с высокой кроющей и заполняющей способностью, стойкая к мытью.

- Высокая степень укрывистости
- Устойчива к действию щелочи
- Хорошая адгезия к основаниям
- Паропроницаемая
- Экологически чистая

Область применения

Предназначена для окрашивания поверхностей внутри помещений. Обеспечивает полуматовую, качественную покраску поверхности, устойчивую к мытью. Особо рекомендуется для окрашивания стен и потолков помещений, испытывающих повышенные эксплуатационные нагрузки. Применяется как для нанесения новых, так и для ремонта старых покрытий. Водоразбавляемая, с высокой укрывистостью, тиксотропная краска. Не препятствует пароводяной диффузии, т.е. позволяет стене «дышать» и пропускает влагу наружу. Обладает хорошей укрывистостью оснований и хорошая адгезией ко всем видам поверхностей. Проста в применении. Краска тонируется пигментами. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках, при самостоятельном тонировании, следует тонировать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные затонированные партии краски между собой. Не предназначена для окрашивания металлических оснований.

Инструкция по использованию

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пятен жира, масел, воска и других, уменьшающих адгезию, материалов, а так же, без видимых разрушений. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от старого, отслаивающегося покрытия и зачистить их наждачной бумагой до матового цвета, а затем аккуратно очистить. При биологической коррозии, поверхностные образования растительности или микроорганизмов необходимо удалить при помощи проволочной щетки и обработать поверхность антибактериальным средством согласно инструкции. Подготовить поверхность под окрашивание, загрунтовав ее грунтом EKOFLEKS GL25. Перед покраской деревянных поверхностей, следует обработать их соответствующим грунтом. Перед употреблением, продукт EKOFLEKS EL17 необходимо тщательно перемешать. Нанести краску EKOFLEKS EL17, разбавляя при необходимости водой (не более чем на 5%). Наносить кистью, валиком или краскопультом. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «сырое по сырому». При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 2-3 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 72 часа. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Инструмент промыть водой сразу после выполнения работ. После высыхания краски органическими растворителями.

Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5^{0}С до +35^{0}С. Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5^{0}С до +30^{0}С. При транспортировке предохранять от замерзания. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

EL17 EKOFLEKS - Краска вододисперсионная SemiMatt

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

Технические данные	
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, минеральные заполнители
Цвет:	Белый
Температура воздуха и основания:	от +5^{0}C до +35^{0}C
Время высыхания:	от 3 до 5 часов
Расход:	от 0,2 до 0,3 л/м2 на два слоя в зависимости от поверхности
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	5л; 10л
Произведено в Латвии	