

AL34 EKOFLEKS - Фасадная акриловая краска



Атмосферостойкая краска с высокой кроющей способностью для наружных работ

- Экологически чистая
- Устойчива к воздействию УФ-лучей
- Хорошая адгезия к основаниям
- Устойчивая к истиранию
- Устойчива к действию щелочи

Область применения

Высококачественное, декоративное покрытие для наружных минеральных поверхностей и декоративных штукатурок. Образует эластичную прочную поверхность с высокой выносливостью к механическим нагрузкам и к воздействию агрессивных факторов окружающей среды. Устойчива к воздействию УФ-лучей. Водоразбавляемая, с хорошей укрывистостью, тиксотропная краска. Обладает хорошей адгезией к следующим видам оснований: бетон, силикатный кирпич, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки и шпатлёвки, акриловые штукатурки, гипсокартон, старые водно-дисперсионные покрытия. Применяется как для нанесения новых, так и для ремонта старых покрытий. Проста в применении. Устойчива к действию щелочи. Также может быть использована для внутренних помещений испытывающих повышенные эксплуатационные нагрузки (истирание, влажность). Краска EKOFLEKS AL34 тонируется в 180 цветов. Не рекомендуется для деревянных и металлических поверхностей. Непригодна для горизонтальных поверхностей с механической нагрузкой и нагрузкой водой.

Инструкция по использованию

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пятен жира, масел, воска и других, уменьшающих адгезию, материалов, а так же, без видимых разрушений. При биологической коррозии, поверхностные образования растительности или микроорганизмов необходимо удалить при помощи проволочной щетки и обработать поверхность антибактериальным средством, согласно инструкции. Подготовить поверхность под окрашивание, загрунтовав ее грунтом EKOFLEKS GL25 или EKOFLEKS GL27. Перед употреблением, продукт EKOFLEKS AL34 необходимо тщательно перемешать. Нанести краску EKOFLEKS AL34, разбавляя при необходимости водой (не более чем на 5%). Наносить кистью, валиком или краскопультом. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «сырое по сырому». Не рекомендуется наносить при температурах ниже +5°C и выше +35°C, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 3-4 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 72 часа. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Инструмент промыть водой сразу после выполнения работ, а после высыхания краски органическими растворителями.

Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C. Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5°C до +30°C. При транспортировке

AL34 EKOFLEKS - Фасадная акриловая краска

предохранять от замерзания. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

Технические данные	
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, минеральные наполнители
Цвет:	180 цветов
Температура воздуха и основания:	от +5°C до +35°C
Время высыхания:	от 3 до 4 часов
Расход:	от 0,3 до 0,4 л/м2 на два слоя в зависимости от поверхности
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	10л; 20л
Произведено в Латвии	